

СОРТА ФАНЕРЫ

В зависимости от внешнего вида наружных слоев фанеру подразделяют на сорта: ГОСТ 3916.1-96 – E, I, II, III, IV. Сорт фанеры обозначается сочетанием сортов шпона лицевого и оборотного слоев: сорт лицевого слоя / сорт оборотного слоя, например, E/I, I/I, I/II, II/II, II/III, II/IV, III/III, III/IV, IV/IV и т.д.



Сорт I

Сорт II

Сорт III

Сорт IV

Примерное соответствие сортов

ГОСТ 10.55-71	ГОСТ 3916.1-96	Качество поверхности	Качество поверхности
	E	A	E
B	I	B	I
		S	II
BB	II		
CP	III	BB	III
		WG	IV
C	IV		

Сорт по поверхности

Сорт	Характеристика	Применение	
B	Наиболее высокий сорт шпона пригодный под покрытие прозрачным лаком, допускаются булавочные сучки, небольшие сомкнутые трещины, очень легкая дисколорация прочие дефекты не допускаются	Поверхность под лакировку	Мебель и интерьеры, игрушки
S	Промежуточный сорт между B и BB	Поверхность под лакировку и окраску	Мебель и интерьеры
BB	Допускаются здоровые сучки, легкая дисколорация, починка вставками	Поверхность под лакировку и окраску	Мебель, транспорт
CP	Допускается дисколорация, починка вставками, использование синтетических замазок, небольшие разомкнутые трещины	Конструкционный под дальнейшую облицовку	Мебель, транспорт упаковка

WG	Допускается дисколорация, починка вставками, использование синтетических замазок, небольшие разомкнутые трещины	Конструкционный под дальнейшую облицовку	Мебель, транспорт упаковка
C	Самый низкий сорт шпона, допускаются выпавшие сучки, разомкнутые трещины, шлифовка, просачивание клея, дисколорация	Для изделий и не предъявляющих никаких требований к внешнему виду	Упаковка, строительство

Сорт I

Практически без дефектов, допускается лишь несколько здоровых сросшихся сучков диаметром до 8 мм и незначительные коричневые прожилки.

Сорт II

Допускается починка поверхности листа. Сучки и открытые дефекты заделываются вставками из шпона. Покрывается различными отделочными материалами и красками.

Сорт III

Этот сорт включает листы фанеры, отбракованные от сорта II (BB). Предназначается для изготовления конструкций, скрытых от внешнего обзора, различной специальной тары и упаковки.

Сорт IV

Допускаются все производственные дефекты. Сучки допускаются в неограниченном количестве, гарантируется только хорошая склейка. Используется для изготовления прочной тары и упаковки.



РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ

115088 Москва, Новоостаповская ул., д. 5, стр. 14

Телефон: 8 (495) 925-0470

Факс: 8 (495) 925-0471

Интернет: <http://www.rsk-monolit.ru>